ELITE WET CEMENT



Impermeabilizantes

PARA CALAFATEO EN SUPERFICIES HÚMEDAS O SECAS

DESCRIPCIÓN.

ELITE WET CEMENT es un cemento plástico para calafateo en húmedo, a base de asfalto modificado con polímeros, cargas minerales y solventes seleccionados, de excelente adherencia en superficies secas y húmedas.

USOS.

- Para sellado de urgencia de grietas y puntos críticos de la impermeabilización en condiciones climatológicas adversas, pudiendo aplicarse sobre superficies húmedas.
- Para sellar bajadas de agua pluvial, juntas frías, grietas y fisuras en la superficie.
- Para sistemas de impermeabilización o reimpermeabilización asfáltica.
- Para sellado de juntas y fisuras en canales de riego.
- Como sellador en techos de lámina metálica o de asbesto-cemento.
- Para tratamiento de puntos críticos de la impermeabilización como: chaflanes, bajadas de agua, bases de soportería, etc.
- Como sellador de domos y tragaluces, etc.; ya sea en construcciones nuevas o sobre impermeabilizaciones asfálticas anteriores.

VENTAJAS.

- **ELITE WET CEMENT** posee la propiedad de desplazar la humedad con lo que asegura una adhesión efectiva en superficies húmedas.
- No escurre a cualquier inclinación.
- Conserva su flexibilidad en condiciones extremas de temperatura.
- Altamente resistente al intemperismo.
- Tiene una excelente durabilidad y adherencia sobre cualquier superficie, previamente imprimada.
- Resiste todo tipo de condiciones climáticas y ambientales.
- De fácil aplicación.
- No requiere calentamiento.

APLICACIÓN.

- **COMO SELLADOR DE JUNTAS, FISURAS Y PUNTOS CRITICOS EN LOSAS:**

Preparación de la Superficie

Preparación de la superficie:

1. Elimine restos de impermeabilizaciones anteriores, así como cualquier material que pueda interferir en la adherencia de **ELITE WET CEMENT**.
2. Elimine el polvo y el exceso de agua del interior de la fisura preferentemente, mediante chorro de aire o con una brocha limpia y seca.
3. Abra la fisura creando una abertura mínima de 0.5 cm

Aplicación del producto

Modo de Empleo:

1. Aplique **ELITE WET CEMENT** mediante cuña o espátula a todo lo largo de la junta o fisura, presionando firmemente de manera que el producto haga contacto con las paredes y la base de la cavidad a resanar.
2. Coloque un pequeño exceso de material, con la finalidad de compensar la contracción que se produce con el fraguado.
3. Deje secar el producto antes de continuar con la impermeabilización.

- **SELLADO DE TRASLAPES Y TORNILLERIA EN LÁMINAS:** Revise el estado de las láminas, traslapes, pernos, tornillos, etc., y sustituya aquellos que se encuentren dañados, deformados o con exceso de óxido. Elimine selladores y recubrimientos preexistentes, en aquellas zonas en donde se aplicará el **ELITE WET CEMENT**.



Preparación de la superficie:

1. Elimine óxido, grasa, polvo y partículas sueltas mediante limpieza con cepillo de alambre, solvente y chorro de aire. Mantenga flojas las juntas y traslapes de las láminas de manera que sea posible aplicar **ELITE WET CEMENT** entre las dos láminas.

Modo de empleo:

1. Aplique el sellador, dejando un cordón de 1 cm de alto por 2 cm de ancho, paralelo al traslape y 2 a 5 cm hacia adentro del borde de la lámina.
2. Apriete y ajuste los tornillos de sujeción fuertemente, de modo que el **ELITE WET CEMENT** sea "escupido" por la orilla del traslape.
3. Cubra las cabezas de los pernos, tornillos o ganchos aplicando **ELITE WET CEMENT** de manera que estos queden totalmente cubiertos.

NOTA: En caso de que el **ELITE WET CEMENT** quede expuesto a la intemperie, protéjalo con algún recubrimiento protector, como *Elite Roc*, *Protecto Lum o Protecto Blanc*. Para mejores resultados, aplique un riego de arena *(Reolita),* cuando el **ELITE WET CEMENT** aun se encuentre fresco Aplique el recubrimiento al menos 5 días después de aplicado el **ELITE WET CEMENT**.

IMPORTANTE: El éxito de una buena impermeabilización radica en el correcto tratamiento de fisuras, grietas, juntas y puntos críticos, por lo que se recomienda tener especial cuidado en la aplicación de **ELITE WET CEMENT**.

PRESENTACIÓN.

- Tambor de 200 L
- Cubeta de 18 L
- Bote de 4 L
- Bote de 1 L

RENDIMIENTO.

1litro de **ELITE WET CEMENT** rellena 750 cm^3

DATOS TECNICOS

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN	METODO
Consistencia	Pastoso	-----------
Color	Negro	-----------
Olor	A solvente	----------
Material no volátil	79 – 81 %	ASTM-D-4586
Densidad @ 25º C	1.16 - 1.21 g/ml	ASTM-D-70
Penetración	340 - 360 1 / 10 mm	ASTM-D-217
Escurrimiento @ 60º C (5 horas)	6 mm máximo	ASTM-D-4586
Flexibilidad en frío 0º C (1 hora)	No debe presentar craqueo	ASTM-D-4586
Adherencia en húmedo	Cumple	ASTM-D-3409
Flamabilidad	Flamable	ASTM-D-92

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

PRECAUCIONES.	• Manténgase alejado de flamas o chispas. • No se aplique en áreas mal ventiladas • No diluya el producto • No se recomienda su aplicación en sistemas acrílicos
MEDIDAS DE SEGURIDAD	• Tóxico por ingestión. • Flamable. • No se deje al alcance de los niños.
ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD.	A partir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 12 meses, siempre y cuando se encuentre sellado correctamente, bajo techo en lugar fresco y seco. No estibe más de 4 cubetas.